

6000FNDS1	PosiTector 标准型主机配 6000FNDS 探头
6000FNDS3	PosiTector 高级型主机配 6000FNDS 探头

美国 DeFelsko 公司 PosiTector6000FNDS1 和 6000FNDS3 涂镀层测厚仪，专门设计为测量镀锌板上的涂层，可一次分别测出锌层和涂层的厚度。双相涂层系统使用两个防腐蚀系统的组合，通常在镀锌钢板上涂漆或粉末涂层(热浸、电镀或锌喷涂金属化)。FNDS 利用磁性原理测量铁基底上的涂层/锌层的总厚度，利用涡流原理测量锌层上的涂层厚度，仪器自动计算出锌层厚度。



### 简便

- 快速测量模式 - 每分钟 60+ 次测量；  
增强快速测量模式 - 每分钟 90+ 次测量
- 直接测量 - 无需校准即可满足大部分应用
- 新更大的 2.8 英寸抗冲击彩色触摸屏，重新设计的按键，用于快速菜单导航
- 新在线帮助功能
- 灯光提示：便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果
- 重置功能可迅速将涂层测厚仪恢复到出厂设置



### 耐用

- 新防风雨、防尘和防水 - IP65 防护等级外壳
- 新符合人体工程学设计，增加了机身两侧的橡胶护边
- 耐磨探头
- 带减震保护的橡胶套，增加抗冲击性



### 精确

- 每台仪器都有校准证书，符合 NIST 或 PTB 标准
- 内置温度补偿以确保测量精度
- 高分辨率模式可提高显示分辨率
- 符合美国和国际标准，包括 ISO 和 ASTM 标准



### 通用

- 多种校准方式，包括一点、两点和 ISO 19840 校准
- 多语言菜单，包括中文
- 新自动旋屏，可锁定



### 高效

- 连续显示平均值、标准偏差、最大/最小值和测量次数
- 新截屏功能，可存储 100 个截屏图片并连接计算机查看
- 上下限声光报警功能
- 新电池续航时间延长 30%
- 通过 USB 数据线方便的连接计算机，并且给主机供电
- U 盘模式 - 通过计算机访问存储的数据和图形文件
- 内置时钟，可标注每个存储数据的时间
- 可下载 PosiSoft 软件用于下载和查看数据报告



### PosiTector® 6000 系列涂层测厚仪主机

	标准型 Standard	高级型 Advanced
存储量	1000 个	1000 组共 250000 个
统计模式 - 测量时立即显示平均值、标准偏差、最小/最大值和读数个数	√	√
可显示测量数据的实时图表		√
新触摸屏键盘，可快速命名组别、添加注释等	√	√
新 SSPC- PA 2、ISO 19840 和 IMO PSPC 90/10 模式帮助用户遵守标准		√
可存储多个校准设置，方便用于在不同基体和厚度条件下的测量		√
USB 接口，可快速简单地连接到计算机，也可以给主机供电	√	√
WiFi 技术与 PosiSoft.net 无线同步并下载软件更新		√
蓝牙 4.0 技术，可将数据通过 APP 传输到移动设备或打印机。BLE API 可集成到第三方软件		√



FNDS 探头	
测量范围	0~1500μm/0~60mils
最小锌层厚度	13μm/0.5mils
测量涂层精度	0~50μm 时，±(1μm+1%)；> 50μm 时，±(2μm+1%) 0~2mils 时，±(0.05mils+1%)；> 2mils 时，±(0.1mils+1%)
测量锌层精度	13~50μm 时，±(2μm+1%)；> 50μm 时，±(4μm+1%) 0.5~2mils 时，±(0.1mils+1%)；> 2mils 时，±(0.2mils+1%)

### 标准配置

主机、探头、标准试片、橡胶保护套、腕带、3 节 7 号电池、USB

数据线、尼龙便携软包、中英文说明书、出厂证书

尺寸：127 x 66 x 25.4mm 重量：137g

符合标准：ISO 19840/2178/2360/2808, ASTM B244/B499

/D1186/D1400/D7091/ E376/G12,

BS3900-C5, SSPC- PA2 等



**DeFelsko®**

